

Loft 系列

系统规格

名称：M' arezzo® 魔瑞欧地面系统 Loft 系列

表面：丝光系列（详见：样册和样板）

厚度：2-4mm

颜色：客户选择

技术指标

开放步行时间(+20°C)：约 3-4 小时

抗压强度：约 16N/m² (1 天后) (GB/T 17671)

约 23N/m² (7 天后)

约 32N/m² (28 天后)

抗折强度：约 4N/m² (1 天后) (GB/T 17671)

约 6N/m² (7 天后)

约 10N/m² (28 天后)

球硬度：约 40N/m² (1 天后) (GB/T 17671)

约 55N/m² (7 天后)

约 70N/m² (28 天后)

粘结强度：~2Mpa (混凝土破坏) (JC/T 907)

邵氏硬度 (D): 85 (7 天) (GB/T 2411)

耐磨性：0.1g(P60/500/100) (28 天) DIN 53 109 Taber Abrader Test

防火性：A1f1(GB/T 8624-2006)

防滑性：干摩擦系数 > 0.75 (≥0.5) (GB/T 4100-2006)

系统规格

封闭底涂：Oligertop® E-171 0.4kg/m²

耐磨砂浆层：Bahnma® C-230

面漆层：U-350/U-399

备注：*依据厚度要求设定材料用量

地面定制

对于特殊颜色及图案设计要求，我们可根据设计要求特别制作。

施工服务

系统由 Marcony® China 授权的施工单位进行施工。

基层要求

混凝土基面必须坚固，有足够的抗压强度 (至少 25 N / mm^2) 和 抗拉强度 (至少 1.5 N / mm^2)。基面必须清洁、干燥，没有任何污染物 (如：灰尘、油、油脂、涂层或表面处理材料等)；相对湿度不应超过 75%，并封闭水汽防止向上渗透，基层的平整度必须到达 SP1 级。

若有疑问，请先进行小面积测试。

工艺组成

原基面 - 自流平垫层 - 封闭底漆层 - 抛沙层 - Loft 结构层 - 面层上油 - 面漆层

施工条件及限制

基层温度：+15 min. / +30°C max.

周围环境温度：+15 min. / +30°C max.

基层湿度：基面含水率 $\leq 4\%$

测试方法：CM-测试方法.湿气无上升,符合 ASTM 标准(聚乙烯板法)

相对空气湿度：30%-75%

露点：当心冷凝!基层及未固化地面必须比露点温度高 3°C ,以降低地面涂层出现冷凝或发花的风险.

清洁保养

定期进行常规扫除清洁作业即可

其他事项

为确保您正确选用我们的产品及达到预期的效果，请向我们技术部工程师咨询，客服热线 400 678 9277