

Wall 系列

系统规格

名称：M' arezzo® 魔瑞欧墙面系统 Wall 系列

表面：丝光系列（详见：样册和样板）

厚度：1-1.5mm

颜色：客户选择

技术指标

抹光：约 2 小时

抗压强度：约 4.5N/m²（1 天后）(GB/T 17671)

约 8N/m²（7 天后）

约 13N/m²（28 天后）

抗折强度：约 1.5N/m²（1 天后）(GB/T 17671)

约 3N/m²（7 天后）

约 5N/m²（28 天后）

蒸汽渗透：约 210（混凝土破坏）(DIN 53122)

系统构成

封闭找平层：Bahnama® W-516

自流平层：Bahnama® W-518

防污面漆层：Decoflow® U-350

备注：*依据厚度要求设定材料用量

地面定制

对于特殊颜色及图案设计要求，我们可根据设计要求特别制作。

施工服务

系统由 Marcony® China 授权的施工单位进行施工。

基面要求

墙漆基面必须坚固，有足够的抗压强度（至少 5 N / mm²）和 抗拉强度（至少 1.5N / mm²）。基面必须清洁、干燥，没有任何污染物（如：灰尘、油、油脂、涂层或表面处理材料等）。

工艺组成

原墙基面 - 水泥砂浆批涂层- 涂刷界面剂层- 批涂腻子层- 表面上油处理层- 哑光面漆层
(可选)

施工条件及限制

基层温度：+15 min. / +30°C max.

周围环境温度：+15 min. / +30°C max.

基层湿度：基面含水率 $\leq$ 4%

测试方法：CM-测试方法. 湿气无上升,符合 ASTM 标准(聚乙烯板法)

相对空气湿度：30%-75%

露点：当心冷凝!基层及未固化地面必须比露点温度高 3°C,以降低地面涂层出现冷凝或发花的风险.

清洁保养

定期进行常规扫除清洁作业即可

其他事项

为确保您正确选用我们的产品及达到预期的效果，请向我们技术部工程师咨询，客服热线
400 678 9277